



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2249

检 验 报 告

报告编号：22-0329-3



委托单位 临沂德馨木业有限公司

产品名称 浸渍胶膜纸饰面欧松板 (OSB)

检验类别 委托检验

签发日期 2022-05-27

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心 (南京)
南京林业大学木材及其制品测试中心

地址：江苏省南京市玄武区龙蟠路 159 号 南京林业大学内
电话：025-85427522/85485181 传真：025-85427522 邮编：210037

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

检 验 报 告

报告编号：22-0329-3

第 1 页 共 2 页

| | | | | |
|--------|--|---------|----------|------------|
| 委托单位 | 临沂德馨木业有限公司 | 联系方式 | / | |
| 生产单位 | 临沂德馨木业有限公司 | | | |
| 送样单位 | 临沂德馨木业有限公司 | 检验类别 | 委托检验 | |
| 产品名称 | 浸渍胶膜纸饰面欧松板（OSB） | 商 标 | 美耐美 | |
| 产品规格 | mm: 2440×1220×18 | 产品类型 | 双饰面 | |
| 产品等级 | 合格品 | 生产日期 | 2022-5 | |
| 树种 | _____ | | | |
| 抽样地点 | _____ | | 抽样日期 | _____ |
| 抽样单编号 | _____ | 受 检 批 量 | _____ | |
| 抽取样本数量 | _____ | | 抽取样本到样日期 | _____ |
| 样品状态 | 完好 | | 委托样品收到日期 | 2022-05-18 |
| 样品数量 | mm: 500×500×18 | 2 块 | | |
| 检验项目 | 甲醛释放量（干燥器法） | | | |
| 检验依据 | GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 | | | |
| 检验日期 | 2022 年 05 月 18 日至 2022 年 05 月 27 日 | | | |
| 检验结论 | <p>送检的浸渍胶膜纸饰面欧松板（OSB）样品经检验： 甲醛释放量（干燥器法）按 GB/T 17657-2013 标准中 4.59 进行测试，测试值见第二页。 详见本报告检验结果汇总。</p> <div style="text-align: center;">  (盖章) 签发日期：2022-05-27 </div> | | | |
| 备 注 | 本报告仅对送检样品负责。 送检样品的生产单位、产品等级、生产批号等信息均由委托单位提供。 | | | |

批准：曾志高

审核：梁星宇

编制：魏娟

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

检验报告

报告编号：22-0329-3

第2页 共2页

| 检验结果汇总 | | | | | |
|--------|-------------|------|------|------|------|
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验值 | 单项结论 |
| 1 | 甲醛释放量（干燥器法） | mg/L | / | 0.47 | / |
| 以下空白 | | | | | |
| 附注 | / | | | | |



说 明

1. 本检验报告无检测单位公章或“检测报告专用章”无效；
2. 复制本报告未重新加盖检验单位公章或检验报告专用章无效，
未经本机构授权，不得部分复制本报告；
3. 报告涂改无效，无编制人、审核人、批准人签字无效；
4. 委托送样检难仅对来样负责；
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向
检测单位提出，逾期不予受理。

检测单位地址：江苏省南京市龙蟠路 159 号南京林业大学内

邮政编码：210037 电 话：025-85427522

传 真：025-85427522 E-mail：zjz@njfu.edu.cn